

## Fairing Mortar SC 340

### شرح محصول :

ملات تک جزئی پودری پایه سیمانی که از ماسه سیلیسی دانه بندی شده و پلیمر های اصلاح شده که افت حجم ندارند تهیه شده و با پلیمرهای پودری پایه اکلریلیک تقویت شده است و جهت اجرای لایه های روی سطوح بتنی به کار می رود و رنگ آن با رنگ بتون همخوانی دارد.

### ویژگی های محصول :

- مقاومت و چسبندگی بسیار بالا
- بدون افت حجم
- برای سطوح داخلی و بیرونی ساختمان
- مقاوم در مقابل نفوذ آب
- مقاومت کششی بالا
- تهیه آسان و فقط با اضافه نمودن مقدار مشخص آب
- در دو رنگ سفید و رنگ بتون تولید میگردد.

### نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست بدن ، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن ، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتماً به پزشک مراجعه شود .

### مطابق با استاندارد :

مشخصات فنی	
خاکستری	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
قلیابی	PH
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال
دردماهی ۶۰ °C دقیقه	زمان گیرش
۱ تا ۵ میلی متر	ضخامت قابل اجرا

### موارد استفاده :

- بتونه کاری بتون برای سطوح عمودی ، افقی و سقفی
- پوشش سطوح زبر و یا آسیب دیده بتنی
- تعمیر سطوح در محل های نیاز به مقاومت فشاری و سایشی بالا
- تعمیر بتون لانه زنبوری ، ترک ها و سوراخ های سطحی بتون
- آماده سازی بتون برای اجرای رنگ
- تعمیر بتون های اکسپوز و ترئینی

### نحوه مصرف :

محل استفاده باید عاری از هر گونه چربی ، گرد و غبار و ذرات سست باشد . حداقل ۲۸ روز از زمان بتون ریزی سطح زیرین گذشته باشد . دمای مجاز کار بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد . سطوحی که در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند قبل از کار با کمی آب خنک شوند .

مقاآمت های ملات در سن ۲۸ روز		
مقاآمت	روز	خصوصیات
>30 Mpa	۲۸	مقاومت فشاری
>5 Mpa	۲۸	مقاومت خمشی
>2 Mpa	۲۸	مقاومت چسبندگی