

چسب کاشی خمیری SURE FLEX 110

شرح محصول :

چسب کاشی Sure flex 110 خمیری است همگن با خاصیت انعطاف پذیری بالا که پس از خشک شدن در مقابل سرما ، گرما و رطوبت مقاوم است . تهیه این چسب با استفاده از رزین پایه استایرن اکریلیک چسبندگی با کیفیت خوبی را بوجود می آورد . این چسب رنگ سفید دارد و برای انواع کاشی ها در سطوح افقی و عمودی به کار برده می شود .

ویژگی های محصول :

- آماده مصرف بدون نیاز به آماده سازی
- بدون بوی نامطلوب و گازهای سمی
- اجرای آسان
- با خاصیت انعطاف پذیری بالا
- مقاوم در مقابل رطوبت

موارد استفاده :

- برای استفاده در محیط های داخلی و نصب انواع کاشی های مختلف روی دیوار بکار برده می شود .
- برای نصب کاشی و سرامیک بر روی پانل سیمانی یا گچی ، سیمان ، بتن ، سنگ
- برای چسباندن کاشی روی کاشی

نحوه مصرف :

چسب را توسط ماله دندان روی سطح مورد نظر کشیده و اگر پشت کاشی دارای طرح و ناصاف می باشد بر پشت کاشی نیز اجرا گردد . سپس کاشی ها را با فشار روی سطح کار نصب نموده و از حرکت و پیچشی جهت اطمینان از چسبندگی کامل کاشی استفاده گردد .

کاشی ها باید در مدت زمان کمتر از ۲۰ دقیقه روی خاصیت انعطاف پذیری بالای این چسب عکس العمل مناسبی در استفاده بر روی دیوارهای سنتی که تکان و لرزش دارند از خود نشان می دهد .

در صورت ارتفاع زیاد لازم است تا سطح مورد نظر در چند مرحله با فاصله زمانی چند ساعت جهت خشک شدن قسمت پایین و تحمل بار وارده کاشی کاری گردد . حتما از ماله دندان دار برای پخش کردن چسب روی سطح استفاده شود . سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار و ذرات سست باشد . در صورت نصب روی کاشی قدیمی حداقل ۴۰٪ سطح زیر کار را مضرس نمایید .

در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد استفاده نشود. در صورت ناهموار بودن سطح زیر کار حتما با استفاده از ملات Sure coat Render زیر سازی شود . زمان بند کشی حداقل ۲۴ ساعت بعد از کاشی کاری و برای کاشی های با ابعاد بزرگ این زمان طولانی تر خواهد بود . عملیات بندکشی برای سطوح جاذب آب و متخلخل پس از ۲۴ ساعت و برای سطوح فاقد جذب آب پس از ۳ روز انجام می گیرد .

میزان مصرف :

بسته به ناهمواری و تخلخل سطح زیر کار بین ۳ تا ۴ کیلوگرم در مترمربع .

بسته بندی و شرایط نگهداری :

- سطل های ۵ و ۱۲ کیلوگرمی

• در بسته بندی اولیه در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه به دور از تابش مستقیم نور آفتاب به مدت حداکثر شش ماه قابل نگهداری می باشد



شورلول ایران
SURE LEVEL IRAN
our products are a **sure** thing

نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست بدن ، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود . در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن ، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتما به پزشک مراجعه شود .

مطابق با استاندارد :

- ISIRI 12492
- AS 49921
- AS 49922

مشخصات فنی :

مشخصات فنی	
سفید	رنگ
$1/3 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
خمیری	حالت فیزیکی
صفر درجه سانتیگراد	دمای انجماد
8 ± 1	PH
مطابق با استاندارد BS 5075	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال