

پودر آبیند کننده بتن SurePlast LCA870

شرح محصول:

بسته بندی و شرایط نگهداری :

- این محصول در پاکت های ۱۵ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخنداز نگهداری شود .
- در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه ، تایکسال قابل مصرف است .

نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود .
 در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلا فاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود

مطابق با استانداردهای :

- ASTM C494 Type A
- ASTM C 1202
- BSEN 12390-8

موارد استفاده:

شورپلاست ال - سی - ای افزودنی مناسبی است برای آب بند نمودن بتن استخر ، لوله های بتونی ، مخازن و کانالهای هدایت آب و فونداسیون .

نحوه مصرف :

پس از اینکه شورپلاست ۸۷۰ به بتون اضافه شد باید حداقل ۳ دقیقه به خوبی با بتون مخلوط شود تا بتوان به تاثیر پذیری مناسب مواد موجود در این افزودنی دست یافت . روانساز موجود در شورپلاست ال - سی - ای امکان کاهش آب مصرفی را بوجود می آورد . منظور دستیابی به حد اعلای آب بند نمودن بتون باید سعی در تنظیم نسبت آب به سیمان در حد ۴/۰ نمود . ساخت بتون با نسبت آب به سیمان بالاتر از مقدار ذکر شده باعث ایجاد بتونی با درجه آب بندی کمتری می گردد .

میزان مصرف :

مقدار مصرف شورپلاست ال - سی - ای میتواند به مقدار ۱ الی ۲ درصد نسبت به وزن سیمان موجود در بتون مورد استفاده قرار گیرد در صورت نیاز به تنظیم نسبت آب به سیمان ۰/۴۰ میتوان تا یک درصد بیش از مقدار ذکر شده از این افزودنی به بتون اضافه نمود .

مشخصات فنی	
قهقهه ای روشن	رنگ
وزن مخصوص 1.1 gr/cm^3	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
پودری	حالت فیزیکی
قلیابی	PH
ندارد	مقدار کلراید
غیرقابل اشتعال	دمای اشتعال