

چسب کاشی و سرامیک شورفیکس Sure Flex 3004 Rapid

شرح محصول:

- زمان گیرش : در دمای متوسط بعد از ۵ ساعت و در دمای ۱۰-۸ بعد از ۱۲ ساعت.
- امکان تردد انسان به صورت محدود بر روی سطوح تازه کاشیکاری شده در دمای متوسط بعد از حدود ۵ ساعت فراهم می باشد.
- محل استفاده باید عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار ، ذرات سست یا رنگ قدیمی باشد.
- قبل از نصب برای سطح پلاستر گچی و سیمانی از پرایمر A2 استفاده شود .
- در صورت اجرا روی سطوح بتنی ، حداقل ۲۸ روز از زمان بتن ریزی گذشته باشد .
- عملیات بندکشی برای کاشیهای کف بعد از ۸ ساعت و بندکشی کاشیهای دیواری بعد از ۴-۶ ساعت انجام شود.
- پس از استفاده ابزار کار با آب یا پارچه مرطوب تمیز شوند .
- سطوح در معرض تابش آفتاب باید قبل از چسباندن کاشی با آب خنک شود.
- سطوح به تازگی کاشی کاری شده می بایست از بارندگی، یخ زدگی و رطوبت برای حداقل ۸ ساعت حفاظت شوند.

چسب پودری Sure Flex SF3004 Rapid یک محصول زود گیر بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر می باشد. این محصول از سیمان، سنگ سیلیکای دانه بندی شده، رزین های مصنوعی به همراه تقویت کننده چسب تهیه شده است. این محصول طبق استاندارد های مربوط به درجه بندی چسب های کاشی و سرامیک، در دسته بندی محصولات زودگیر (F) با عملکرد بالا (C2) و مقاوم در برابر لغزش (T) قرار می گیرد.

ویژگی های محصول:

- کاربرد آسان
- سرعت اجرا بالا
- استحکام و مقاومت چسبندگی بالا
- قابل استفاده برای کاشی کاری و سنگ کاری حتی بر روی سطوح گچی ، سیمانی ، سرامیکی
- بدون افت حجم و ترک خوردگی

موارد استفاده:

- چسباندن انواع کاشی و سرامیک پرسلان بر روی سطوح مختلف عمودی یا افقی ، محیط های داخلی و خارجی ساختمان.
- چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی روی سطوح عمودی و افقی
- قابل استفاده بر روی سطوح گچی، پلاستر سیمانی (کاشی روی کاشی)
- قابل استفاده در استخر، حمام و جکوزی (فضای خیس)
- قابل استفاده در موارد سیستم گرمایش از کف

نحوه مصرف :

- نسبت اختلاط : ۴/۶ تا ۵/۵ لیتر آب برای یک کیسه ۲۰ کیلو گرمی
- زمان استفاده پس از اختلاط با آب : ۴۵ دقیقه در تماس با هوا و ۹۰ دقیقه در ظرف در بسته
- زمان نصب کاشی و سرامیک و امکان تغییرات پس از کاربرد چسب ۲۰ دقیقه

میزان مصرف :

- میزان مصرف Sure Flex3004 Rapid بستگی به وضعیت سطح زیر کار و نوع ابزار دارد. در صورت استفاده ماله دنداندار ۶ میلیمتری برای دیوار و ماله دنداندار ۱۰ میلیمتری برای کف؛ یک پاکت ۲۰ کیلوگرمی ، تقریباً ۷ متر مربع دیوار و ۵ متر مربع کف را می پوشاند .

بسته بندی و شرایط نگهداری :

- این محصول در پاکت های ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی می شود .
- زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت ، ۱۲ ماه می باشد .

نکات ایمنی :

- در صورت تماس با پوست بدن ، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود .
- در صورت تماس با چشم ویا بلعیده شدن ، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتماً به پزشک مراجعه شود .



مطابق با استاندارد :

- ISIRI 12492
- AS 49921
- AS 49922

الزامات استاندارد

روش آزمایش	مقاومت در برابر فشار	خصوصیات
مطابق با استاندارد AS 49922 کشور استرالیا	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	قدرت چسبندگی و کشش
	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	قدرت چسبندگی و کشش بعد از غوطه ور شدن در آب
	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	قدرت چسبندگی و کشش بعد از تحمل گرما
	$\geq 0.5/\text{mm}^2$	قدرت چسبندگی و کشش بعد از سیکل انجماد و ذوب
ISIRI12492	$\geq 0.5\text{N/mm}^2$	قدرت کشش پس از کاربرد چسب (۲۰ دقیقه پس از اجرا)
	$\leq 0.5\text{N/mm}$	لغزندگی

مشخصات فنی :

مشخصات فنی	
خاکستری یا سفید استخوانی	رنگ
1/6-1/8 gr/cm ³	وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتیگراد)
جامد پودری	حالت فیزیکی
قلیایی	PH
ندارد	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال