

چسب کاشی و سرامیک پودری Sure Flex 3004

شرح محصول:

چسب پودری Sure Flex 3004 بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر می باشد. این محصول از سیمان، سنگ سیلیکای دانه بندی شده، رزین های مصنوعی به همراه تقویت کننده چسب تهیه شده است.

ویژگی های محصول:

- کاربرد آسان
- سرعت اجرا بالا
- استحکام و مقاومت چسبندگی بالا
- قابل استفاده برای کاشی کاری و سنگ کاری حتی بر روی سطوح گچی، سیمانی، سرامیکی
- بدون افت حجم و ترک خوردگی
- دارای استاندارد C1TE

موارد استفاده:

- چسباندن انواع کاشی و سرامیک پرسلان بر روی سطوح مختلف عمودی یا افقی، محیط های داخلی و خارجی ساختمان.
- چسباندن سنگ های طبیعی و مصنوعی روی سطوح عمودی و افقی
- قابل استفاده بر روی سطوح گچی، پلاستر سیمانی (کاشی روی کاشی)
- قابل استفاده در استخر، حمام و جکوزی (فضای خیس)
- قابل استفاده در موارد سیستم گرمایش از کف

نحوه مصرف:

- نسبت اختلاط: ۴.۵ تا ۵/۵ لیتر آب برای یک کیسه ۲۰ کیلو گرمی
- زمان استفاده پس از اختلاط با آب: ۴۵ دقیقه در تماس با هوا و ۹۰ دقیقه در ظرف در بسته
- زمان نصب کاشی و سرامیک و امکان تغییرات پس از کاربرد چسب ۲۰ دقیقه

نکات ایمنی:

در صورت تماس با پوست بدن، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتما به پزشک مراجعه شود.

- زمان گیرش: در دمای متوسط بعد از ۱۴ ساعت و در دمای ۱۰-۸ بعد از ۲۴ ساعت. محل استفاده باید عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، ذرات سست یا رنگ قدیمی باشد.
- قبل از نصب برای سطح پلاستر گچی و گچ برگ از پرایمر A2 استفاده شود.
- در صورت اجرا روی سطوح بتنی، حداقل ۲۸ روز از زمان بتن ریزی گذشته باشد.
- پس از استفاده، ابزار کار با آب یا پارچه مرطوب تمیز شوند.
- سطوح در معرض تابش آفتاب باید قبل از چسباندن کاشی با آب خنک شود.

میزان مصرف:

میزان مصرف Sure Flex 3004 بستگی به وضعیت سطح زیر کار و نوع ابزار دارد. در صورت استفاده ماله دنداندار ۶ میلیمتری برای دیوار و ماله دنداندار ۱۰ میلیمتری برای کف؛ یک پاکت ۲۰ کیلوگرمی، تقریباً ۷ متر مربع دیوار و ۵ متر مربع کف را می پوشاند.

این محصول در پاکت های ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی می شود. زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت، ۱۲ ماه می باشد.



■ مطابق با استاندارد:

■ مشخصات فنی:

الزامات استاندارد: ISIRI 12492-1, AS4992.1

مشخصات فنی	
خاکستری یا سفید استخوانی	رنگ
$1,55 \pm 0,5 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص (در ۲۵ درجه سانتیگراد)
جامد پودری	حالت فیزیکی
قلیایی	PH
ندارد	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال

روش آزمایش	میزان مقاومت	خصوصیات
مطابق با استاندارد AS4992.1 کشور استرالیا و INSO 12492-1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی اولیه
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه ور شدن در آب
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی بعد از فرسودگی حرارتی
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی بعد از چرخه یخ زدن-ذوب شدن
	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	زمان باز: مقاومت چسبندگی کششی (۲۰ دقیقه پس از اجرا)
	$\leq 0,5 \text{ mm}$	لغزش



ویرایش
402-1

نشانی: خیابان ولیعصر، برج سپهر ساعی، شماره ۲۲۳۰، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۳

sureleveliran.com

sureleveliran

021-41982