

شورتاپ متالیک Sure Top Metallic

پودر بتن سخت متالیک خاکستری

شرح محصول:

از بتن ریزی در محوطه های باز به خصوص زیر آفتاب در هوای گرم و وزش باد پرهیز نمائید .
نکته : مدت اجرای این مواد ، فاصله زمانی کوتاه بین گیرش اولیه بتن و هیدراته شدن سیمان های موجود در سطح آن می باشد ، در صورت تجاوز از این برهه زمانی ، لایه پودر بتن سخت با بتن سطح پیوند نیافته و بصورت تکه هایی پوک پس از خشک شدن جدا خواهد شد .
ممانعت از خشک شدن سطح تا کسب مقاومت بتن و باعث جلوگیری از بروز ترک های ریز و پوسته شدن بتن .

این محصول مخلوطی بر پایه ریزدانه های سخت به همراه افزودنی های مخصوص بوده که در هنگام اجرای بتن بر روی آن پخش و با ماله پروانه (ماله دوار) پرداخت می شود (ضخامت ۲-۳ میلیمتر) پس از فرآوری فلز استفاده شده به علت شکل هندسی خاص ، سطح تشکیل شده دارای سختی بالایی بوده که با تلفیق آن در شبکه سیمانی می توان این درجه سختی را به کل سطح بتنی انتقال داد .

ویژگی های محصول:

- سطح صاف و سخت
- سطح بدون گرد و خاک
- نفوذپذیری اندک

عمل آوری:

عمل آوری را باید به سرعت بعد از انجام آخرین ماله کشی آغاز کرد این کار را یا با پوشاندن سطح توسط ورق های پلاستیکی و یا با استفاده از مواد مخصوص عمل آوری بتن انجام داد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فنی فروش این شرکت تماس حاصل نمایید.

میزان مصرف:

۴-۵ کیلوگرم برای هر متر مربع .

موارد استفاده:

- پارکینگ های وسایل نقلیه سنگین .
- صنایع غیر شیمیایی سنگین .
- آشیانه هواپیما .
- کشتی سازی ها .
- انبار های بسیار پر تردد .

بسته بندی و شرایط نگهداری:

این محصول درپاکت های ۲۰ یا ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی می شود . زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت ۱۲ ماه می باشد .

نکات ایمنی:

از هر گونه تماس طولانی پوست با گرد غبار و استنشاق آن (به دلیل وجود شن و ماسه سیلیسی) اجتناب گردد.
در صورت تماس با چشم آن را با آب سرد بشوید و به پزشک مراجعه نمایید.

این مواد بر روی بتنی با اسلامپ ۱۰ و حداقل ضخامت ۷ سانتی متر با حداقل عیار سیمان ۳۰۰ قابل اجرا می باشد .
پس از انجام بتن ریزی و صافکاری اولیه ، به بتن فرصت گیرایی داده تا بتوان بر روی آن قدم گذاشت سپس ۷۵٪ پودر را بر روی سطح پاشیده و با استفاده از سینی ماله پروانه ای پرداخت کنید . باقیمانده پودر را در نوبت آخر پرداخت با سینی بر روی سطح پخش و سپس با ماله تا به مقاومت رسیدن سطح پرداخت کنید .
درزهای اجرایی ، انبساطی را هر چه زودتر ایجاد کرده تا بتوان ترک های احتمالی را هدایت نمود .



■ مشخصات فنی:

مشخصات فنی	
خاکستری	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
ندارد	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال



ویرایش
402-1

نشانی: خیابان ولیعصر، برج سپهر ساعی، شماره ۲۲۳۰، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۳

sureleveliran.com

sureleveliran

021-41982