

روان کننده Sure Plast 201

بسته بندی و شرایط نگهداری :

- این محصول در گالن های ۲۲ کیلوگرمی و بشکه های ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد ، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدن نگهداری شود .
- در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی اولیه ، تایکسال قابل مصرف است .

توجه :

در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداقل مجاز ، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن میرود. در صورت بروز یخ زدگی ، میتواند پس از ذوب شدن و بهم زدن محتويات بشکه ، مورد استفاده قرار گیرد.

نکات ایمنی :

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلا فاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

مطابق با استانداردهای :

- ISIRI 2930 Table11
- ASTM C494 Type A&D
- EN934-2 Table 10

مشخصات فنی	
قهقهه ای تیره	رنگ
وزن مخصوص ۲۵ (درجه سانتیگراد)	
۱/۱۸۰ - ۱/۲ gr/cm ³	
مایع	حالت فیزیکی
-۵ درجه سانتیگراد	دمای انجماد
۷-۸	PH
BS 5075	مقدار کلراید
مطابق با استاندارد	دمای اشتعال
غیر قابل اشتعال	

شرح محصول:

شور پلاست ۲۰۱ روانسازی است برپایه لیگنو با هدف ایجاد روانی و تاخیر در گیرایی به مدت مورد نیاز در بتن

ویژگی های محصول:

- افزایش اسلامپ یا کارائی بتن
- افزایش مدت زمان کارائی بتن
- کاهش نفوذ پذیری بتن
- جلوگیری از ایجاد درز سرد
- ایجاد تاخیر در گیرش اولیه بتن به مدت مورد نیاز (ویژه بتن ریزی در هوای گرم)

موارد استفاده:

- تولید بتن های پمپی
- بتن ریزی های حجیم
- بتن ریزی در هوای گرم
- امکان استفاده همزمان با پودر میکروسیلیس

نحوه مصرف :

محصول Sure plast 201 را می توان مستقیماً به بتن آماده افزود . یا آن را با مقداری آب مخلوط کرده و به بتن اضافه کرد . هیچ گاه نباید این محصول مستقیماً به مخلوط خشک اضافه شود .

میزان مصرف :

میزان مصرف محصول Sure plast 201 با توجه به طرح اختلاط و شرایط پروره مشخص می گردد . محدوده مصرف بین ۰/۲ تا ۱ درصد) پیشنهاد می گردد جهت تعیین میزان بهینه مصرف ، آزمون های کارگاهی مانند اسلامپ ، زمان گیرش اولیه و مقاومت بتن بر روی بتن تازه و سخت شده در شرایط محیطی محل پروره انجام پذیرد . با توجه به نتایج بدست آمده ، غالباً میزان مصرف را با ۰/۷ درصد به نسبت وزن سیمان شروع نموده تا مدت زمان مورد نیاز تاخیر در گیرش بدست آید .