

پرایمر Primer A10

شرح محصول:

اطمینان از یکنواختی آن قبل از مصرف کاملاً هم زده شود. پس از اجرای پرایمر و قبل از اجرای عملیات بعدی بایستی زمان لازم برای خشک شدن کامل به آن داده شود. مدت زمان خشک شدن در هوای سرد و محیط مرطوب بیشتر می باشد.

نکات اجرایی:

به هیچ وجه به این محصول آب یا ماده دیگری اضافه نشود. روی بتن یا ملات با عمر کمتر از ۴۲ روز استفاده نگردد. سطحی که بر روی آن این ماده را اعمال می کنیم بایستی از یخ زدگی محافظت گردد. روی سطوح با خاصیت دافعه آب به هیچ وجه اجرا نگردد. روی سطوح مرطوب یا زیر کار با رطوبت بالا به هیچ وجه اجرا نشود. از این ماده به عنوان آب بند کننده نبایستی استفاده شود. بعد از اینکه این ماده روی سطح بستر کار اعمال و خشک شد نبایستی در معرض تابش نور خورشید و یا رطوبت قرار بگیرد و لایه بعدی می بایستی روی آن اجرا شود.

میزان مصرف:

بسته به میزان جذب آب بستر حدوداً بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم در هر متر مربع

بسته بندی و شرایط نگهداری:

پرایمر A10 در بسته بندی های ۵ و ۲۰ لیتری موجود می باشد. بهترین دمای نگهداری بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان می باشد.

پرایمر A10، محصولی با میزان چسبندگی بالا، بر پایه رزین آکرلیک و پرکننده های معدنی می باشد. این محصول برای سطوح بدون تخلخل یا کم تخلخل به منظور پیوستگی و چسبندگی ملات به سطح زیرین استفاده می شود. این محصول جذب آب را در سطوح بدون تخلخل تنظیم و باعث افزایش چسبندگی می شود. از این محصول برای آماده سازی بستر چسب کاشی و سرامیک، ملات خود تراز و هر سطحی که نیاز به زبری دارد، استفاده می شود.

ویژگی های محصول:

- ایجاد سطح زبر و چسبنده روی سطوح سرامیک، سنگ و موزائیک
- آماده مصرف
- بدون نیاز به تیشه ای کردن سطح

موارد استفاده:

به عنوان پرایمر در سطوح داخلی، خارجی، عمودی و افقی برای استفاده بر روی سطوح متخلخل یا غیر متخلخل مانند سطح سرامیک، بتن، ملات سیمانی، گچی و چوبی مناسب است. به خصوص برای نصب کاشی روی کاشی کاربرد دارد.

نحوه مصرف:

این محصول با استفاده از غلطک و یا قلم مو قابل اجرا می باشد. بستر کار بایستی تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و ذرات سست، روغن و گریس باشد. دمای بستر باید حداقل ۵ °C باشد. در صورت ترک روی بستر کار، می بایستی قبل از اجرای پرایمر سطح زیر کار را ترمیم شود. این محصول آماده مصرف می باشد اما می بایستی برای



■ نکات ایمنی:

در صورت تماس طولانی مدت با پوست، قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

■ مشخصات فنی:

مشخصات فنی	
استخوانی	رنگ
۱٫۳-۱٫۵ gr/cm ³	وزن مخصوص (در ۲۵ درجه سانتیگراد)
مایع غلیظ	حالت فیزیکی
۷-۹	PH
فاقد یون کلر	مقدار کلراید
غیر قابل اشتعال	دمای اشتعال
خوب	مقاومت در برابر رطوبت
خوب	مقاومت به مواد قلیایی
خوب	مقاومت به حرارت
خوب	انعطاف پذیری